

Technisches Datenblatt

EWP 207

Materialbeschreibung Dichtungsmaterial, basierend auf NBR-gebundenen synthetischen organischen Fasern. Gute Öl- und Kraftstoffbeständigkeit.

Farbe: dunkelgrau

Anwendungsbereich EWP 207 wird vorwiegend zur Abdichtung gegen kalte und heiße Öle, Fette, Kraftstoffe und Kühlwasser mit Korrosions- und Frostschutzzusätzen eingesetzt. Typische Anwendungsstellen sind Ölwanne, Ventildeckel, Getriebe und Gehäusedeckel.

Max. Temperatur: 200 °C
Max. Druck: 50 bar

Technische Daten	Dicke	mm	≤ 0,5	> 0,5
Dichte DIN 3754		g/cm ³	1,7 ± 0,1	1,7 ± 0,1
Glühverlust DIN 52911		%	≤ 35	≤ 35
Kompressibilität ASTM F36 J		%	9 ± 4	9 ± 4
Rückfederung ASTM F36 J		%	≥ 45	≥ 45
Zugfestigkeit, quer DIN 52910		N/mm ²	≥ 6	≥ 7
Druckstandfestigkeit DIN 52913 (50 N/mm ² , 16h / 200°C)		N/mm ²		≥ 15
Medienbeständigkeit				
ASTM-Öl Nr. 3 (5h / 150 °C)	Dickenzunahme	%	≤ 15	≤ 15
	Gewichtszunahme	%	≤ 20	≤ 20
ASTM-Kraftstoff B (5h / 23 ± 2 °C)	Dickenzunahme	%	≤ 15	≤ 15
	Gewichtszunahme	%	≤ 15	≤ 15
Wasser - Glykol (1 : 1 , 5h Rf)	Dickenzunahme	%	≤ 15	≤ 15
	Gewichtszunahme	%	≤ 15	≤ 15

Lieferform EWP 207 kann als einbaufertige Dichtung nach Zeichnung oder als Plattenware geliefert werden.

Standarddicken [mm]	0,30	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00
	± 0,05	± 0,10	± 0,10	± 0,10	± 0,15	± 0,20

Sonderdicken auf Anfrage